

**SCUDOTENE BV ALU 2,5 mm**  
**SCUDOTENE BV ALU 3 mm**

- 20°C

Termékjellemző	Szabvány	M.E.	Vizsgálati eredmények	
			SCUDOTENE BV ALU	Tűrés
Szabvány	/	/	EN 13970	/
Hordozó betét	/	/	Üvegfátyol és alumínium fólia	/
Összetétel	/	/	BPE-Elasztomer bitumen/ BPE Öntapadó	/
Felső felület	/	/	PE fólia	/
Alsó felület	/	/	Eltávolítható szilikon fólia	/
Felhasználási terület	/	/	BV-Páratechnika	/
Felhasználás módja	/	/	Öntapadó	/
Látható hibák	EN 1850-1	-	Teljesítette	/
Hosszúság	EN 1848-1	m	≥ (10 -1%) ≥ (15 -1%) for 2,5 mm	/
Szélesség	EN 1848-1	m	≥ (1 m -1%)	/
Egyenesség	EN 1848-1	-	Teljesítette	/
Vastagság	EN 1849-1	mm	2,5 - 3	± 0,2 mm
Vízáróság (B módszer - 60 kPa)	EN 1928	-	Teljesítette	/
Viselkedés külső tűz esetén	EN 13501-5	-	F roof	/
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	-	EUROCLASS E	/
<b>Szakítási tulajdonságok:</b>				
-szakítószilárdság hosszirányban	EN 12311-1	N/50 mm	500	- 20%
-szakítószilárdság keresztirányban		N/50 mm	300	- 20%
-szakadási nyúlás hosszirányban		%	4	- 2 abs
-szakadási nyúlás keresztirányban		%	4	- 2 abs
Útésállóság	EN 12691	mm	NPD	/
Ellenállás statikus terhelés hatására	EN 12730	kg	NPD	/
<b>Szakítási ellenállás (szegszárral)</b>				
-hosszirányban	EN 12310-1	N	70	-30%
-keresztirányban			70	-30%
Méretstabilitás	EN 1107-1	%	NPD	/
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	- 20	/
Hőállóság emelt hőmérsékleten	EN 1110	°C	90	/
Páraáteresztés	EN 1931	-	μ = 1.500.000	- 10%

REV 01\_23

TECHNONICOL ITALIA srl fenntartja a jogot jelen műszaki adatlapban szereplő specifikációk előzetes bejelentés nélküli módosítására.

A műszaki adatlapban szereplő adatok cégünk meglévő tapasztalatán és munkafolyamatain alapulnak.

TECHNONICOL ITALIA s.r.l.

Via Galoppat, 134 – 33078

Pasiano di Pordenone (PN), Italia

P.IVA 01745250934 - REA PN - 101202

Tel.: 0434-614611, Fax: 0434-628178

[www.technicol.it](http://www.technicol.it), [info@technicol.it](mailto:info@technicol.it)